

# 150 LCS-BHW

- ◆ Film PP thermique de sensibilité standard ⊕.
- ◆ Film thermique premium-top avec protection verso.
- ◆ Haute résolution à 300 DPI.
- ◆ Vitesse d'impression jusqu'à 250 mm/s (10 IPS).

## PROPRIETES DU FILM

Paramètre	Unité	Valeur			Méthode de test
		Cible	Min	Max	
Grammage	g/m <sup>2</sup>	85	77	93	ISO 536 (JIS P-8124)
Épaisseur	µm	105	96	114	ISO 534 (JIS P-8118)
Rigidité (Clark)	MD	µm	40	30	TAPPI T451 (JIS P-8143)
	CD	µm	60	50	
Lissé	Recto	s	1500		ISO 5627 (JIS P8119)
Blancheur D65	Recto	%	85		ISO 2470-2

## CERTIFICATIONS / NORMES / DIRECTIVES

- RoHS
- WEEE
- 2003/11/EC
- 2000/53/EC
- 76/769/EEC
- ISO EN71-3
- REACH
- (EC)No 1935/2004
- (EU)No 10/2011

**sqts**<sup>+</sup>  
swiss quality testing services



Étiquettes poids/prix




Tag

# PROFIL DE SENSIBILITE


## Sensibilité dynamique

Imprimé sur Datamax MP Nova 4 DT à une vitesse de 200 mm/s



## Sensibilité statique

Test réalisé sur testeur à gradient de température TOYOSEKI




# PROPRIETES D'IMPRESSON

	Paramètre	Unité	Valeur		Méthode de test	
			Min	Max		
Impression	Couleur		Noire		Inspection visuelle	
	Densité dynamique	D.O.	1,30		RIF IP0153 / IP0151	
	Densité du fond	D.O.	0,12		RIF IP0101	
Endurance	Distance sans abrasion	km	50		DPS-4600 Head matching test	
	Densité dynamique	Densité	D.O.	1,30		Datamax-4038 Head matching test
		Résolution	ANSI A	B		



- Août 2022 -

# PROPRIETES DE PRESERVATION



Paramètre	Méthode de test
Résistance au plastifiant (recto)	RIF PP0111
Résistance à l'eau	RIF PP0115
Résistance à l'huile	RIF PP0101
Résistance à la chaleur (90°C)	RIF PP0114
Résistance à l'humidité	RIF PP0112
Résistance à la lumière	RIF PP0113